

Amendement minéral basique

IRICALCIDOL

Amendement calco magnésien séché

Mélange de Carbonate de calcium et de Dolomie

Lieu de production : Carrières IRIBARREN - LUSSAC LES CHATEAUX (86)

Caractéristiques Normalisées : NF U44 - 001 (février 2001)

Amendement minéral basique

Caractéristiques physiques :	Aspect	Poudre
	Couleur	Ocre jaune
	Densité apparente non tassé	1,4 g/ml
	Humidité	0,20%

Analyse chimique type (sur sec) :

Teneur en CaO : 40% d'oxyde de calcium total combiné à l'état de carbonate

Teneur en MgO : 10% d'oxyde de magnésium total combiné à l'état de carbonate

Valeur neutralisante :	54
Solubilité carbonique (action moyennement rapide)	35

Caractéristiques granulométriques : Passant au tamis de 0,315 mm > à 80 %

Conditionnement : Livraison en vrac par camion benne ou citerne

Manutention, Stockage : Stocker à l'abri de l'humidité

Sécurité : Le carbonate magnésien est un produit inerte non dangereux.

Produit conforme au cahier des charges de l'agriculture biologique.

Fiche technique édité le : 22/04/09